

ULTRALIT GLOSS

MAGASFÉNYŰ, FOLT- ÉS KOPÁSÁLLÓ IMPREGNÁLÓANYAG

LEÍRÁS

Az ULTRALIT GLOSS egy lítium-alapú, magASFényű, folt- és kopásálló beton impregnálóanyag h6nolt és polírozott betonfelületek ragyogásának, keménységének és kémiai ellenállásának javítására. A terméknek kettős hatása van: A lítium-szilikátok a betonba szivárognak és megkeményítik azt. Ezzel egy időben a polimer összetevők egy vékony védőréteget képeznek, amely légáteresztő, sűrű, nem enged el és nem hámlik le. Az ULTRALIT GLOSS fokozza a természetes és önt6tt kő, az integráltan vagy utólag színezett, vagy savval kezelt dekoratív beton színintenzitását. Ezen kívül csökkenti a nemkívánatos növények és ásványi anyagok elterjedését, így fényesebbé és szebbé teszi a kezelt felületeket. Nagysebességű padlófényesítő eszközzel alkalmazva az ULTRALIT GLOSS kiváltja a padlówaxokat, a polírozó folyadékokat és az általános gyantaalapú bevonatokat. Az újra kezelés nem igényel előzetes bevonattávolítást, mert az anyag nem képez hámló réteget a padlózat felszínén.

ELŐNYÖK

- Keményítő- és szigetelőanyag egyben;
- Magas (min. 21 %) szilárdanyag-tartalom;
- Aktív összetevők: Az összes szilárdanyag-tartalom 100 %-a;
- Fokozza a színezett vagy festett beton színintenzitását; maximalizálja a fényvisszaverést;
- Megkönnyíti a padlózatok tisztítását és karbantartását;
- Költséghatékony megoldás betonpadlózatok védelmére;
- Teljes mértékben „ZÖLD” és környezetbarát, vízalapú.

HASZNÁLHATÓ BETONON

- Bevásárló központokban
- Szupermarketekben
- Parkoló garázsokban
- Reptéri hangárookban
- Raktárakban
- Értékesítési központokban
- Előállító-telepeken
- Iskolákban és egyetemeken
- Egészségügyi intézményekben
- Iroda-épületekben
- és bárhol máshol...

FIZIKAI JELLEMZŐK

Külső jellemzők	Fehéres folyadék
Fajsúly	1,11
pH	11,0
Szilárdanyag-tartalom	21 %
Aktív összetevők	A szilárdanyag-tartalom 100 %-a
VOC tartalom	< 50 g/l
Fagyáspont	0 °C
Lobbanáspont	Nem gyúlékony
Szavatossági idő	Eredeti, bontatlan csomagolásban 1 év

CSOMAGOLÁS



Az ULTRALIT GLOSS
5, 20 és 30 literes kannákban;
200 literes hordóban;
1000 literes tartályban kapható.

BECSÜLT FEDÉSTERÜLET

- Első bevonat: 25-40 m²/l (25-40 ml/m²).
- Második és azt követő bevonatok: 40-80 m²/l (12-25 ml/m²).

ULTRALIT GLOSS

MAGASFÉNYŰ, FOLT- ÉS KOPÁSÁLLÓ IMPREGNÁLÓANYAG

ALKALMAZÁS

Óvintézkedések / Korlátozások:

- Kizárólag belső felületeken használja.
- Fagytól védendő.
- Mindig tisztítsuk meg a felületeket a szennyeződések, a cementtej, a keményítő vegyületek vagy bevonatok eltávolítása érdekében, amelyek akadályoznák az ULTRALIT GLOSS felszínbe szívargását.
- A savval kezelt betont alaposan semlegesíteni kell az ULTRALIT GLOSS alkalmazása előtt.
- Kizárólag abban az esetben alkalmazzuk, ha a hőmérséklet a kezelést követő 4 órában 2 °C felett lesz.
- Az ULTRALIT GLOSS-szal kezelt felületeket a kezelést követő legalább 72 órában víztől óvni kell.
- Védje a fémet, üveget, fát, festéket és téglát az ULTRALIT GLOSS-szal történő érintkezéstől! Ha mégis ilyen felületekre kerülne a keverék, azonnal mossa le tiszta vízzel!
- Használat előtt minden esetben tanulmányozza a Biztonsági Adatlapot!

Alkalmazási folyamat:

- A frissen terített betonnak az ULTRALIT GLOSS használatát megelőzően 28 napig száradnia kell.
- Már létező (28 vagy annál több napig száradt) beton esetében távolítsa el minden szennyeződést, maradványt vagy kezelővegyületet! A tiszta felületet hagyja megszáradni! Ajánlott a betonfelület csiszoló gépre szerelt gyémántszerszámokkal vagy abrazív gyémánt pad-val történő lecsiszolása és szintezése. Az ajánlott berendezés típusa az aggregátum kívánt méretétől és expozíciójától függ. A csiszolás ajánlott mértéke az ULTRALIT GLOSS használat előtt 200-400 (vagy ennél magasabb) grit.
- Alacsony nyomású permetező használatával vigye fel az első ULTRALIT GLOSS bevonatot úgy, hogy az befedje a felületet, de ne okozza a termék felgyülemelését! Egyenletesen oszlassa el a terméket egy vékony rétegben mikroszálás mop segítségével, amelyet használat előtt ULTRALIT GLOSS-szal nedvesítsen be. Az első réteg átlagos fedésterülete 25-40 m²/l. Száradást követően polírozza a felületet gyémántmentes polírozó pad-val ellátott nagysebességű polírozó-berendezéssel.

Győződjön meg arról, hogy a pad-ok képesek a padlózat felületét 32 °C-ra melegíteni, hogy az ULTRALIT GLOSS megfelelően kitudja fejteni a hatását. Vigyen fel egy második réteget 40-80 m²/l fedésterülettel, mikroszálás mop segítségével, majd ismétlje meg a polírozást. Szükség esetén vigyen fel egy harmadik réteget 40-80 m²/l fedésterülettel és polírozza le.

- A kezelt felületet hagyja alaposan megszáradni! A felület általában 1 órán belül használatra kész.
- Az ULTRALIT GLOSS-szal kezelt felületeket a kezelést követő legalább 72 órában víztől óvni kell.
- A felület használatra kész, ha megszáradt, viszont a maximális víz- és foltállóságát 7 nap elteltével éri el.
- Használatot követően azonnal tisztítsa meg a pad-okat, eszközöket, berendezéseket és a porlasztót tisztavíz segítségével.

KARBANTARTÁS

Ne használjon savas tisztítószeret (7 vagy kisebb pH) a kezelt padlózatok karbantartására. Bár az ULTRALIT GLOSS növeli a betonpadlózatok foltállóságát, néhány savas termék a felületen foltokat hagyhat. Az esetleges felületi hibák minimalizálása érdekében alaposan töröljön fel minden foltot. A felületi por rendszeres (mindennapi) eltávolítása mikroszálás pad-val vagy száraz feltöréssel hozzájárul a kívánt kinézet eléréséhez. Az automata tisztító-berendezéssel történő rendszeres karbantartás növeli a felület fényességét.

BIZTONSÁGI / EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓ

Gyermekektől elzárva tartandó. Ne nyelje le! Lenyelés esetén a sérült igyon bőséges mennyiségű vizet! Ne hánytassa a sérültet! Azonnal forduljon orvoshoz! Használaton kívül tartsa a tárolóedényt szorosan lezárva! Használjon védőszemüveget és védőkesztyűt! Szembe fröccsenés esetén azonnal tisztítsa ki a szemet tiszta vízzel és irritáció fennállása esetén forduljon orvoshoz! A további óvintézkedéseket, a biztonságra és az elsősegélynyújtásra vonatkozó információkat a Biztonsági Adatlap tartalmazza.

FORGALMAZÓ

Epo-trend Kft.

6800. Hódmezővásárhely, Szántó K. János u. 114.

Tel.: +36 62 244 726

e-mail: megrendeles@epo-trend.hu